

BOBINA STAGNO PER SALDATURA



- Rotoli di 250g
- Contenuto di liquido: 3,5%
- Lega PB60SN40
- Ambito di fusione: 183 °C - 238 °C

Ø	Art.
1 mm	N4982 50
2 mm	N4982 60