

## STUCCHI BICOMPONENTI PER LEGNO



- Prodotto a base di resine poliesteri e speciali cariche minerali con aggiunta di farina di legno
- Particolarmente consigliato per restauri di mobili antichi (rifacimento di particolari in legno) e tutto ciò che prevede l'impiego del legno (case, infissi, barche, ecc.)
- A catalisi avvenuta si può carteggiare e successivamente verniciare
- Contenuto: 750 ml

Colore	Rapporto Catalisi	Tempi Di Indurimento	Tempo Di Essiccazione	Art.
chiaro	1 - 3 %	5 - 8 min	15 - 20 min	<b>F3890 303 220</b>
scuro	1 - 3 %	5 - 8 min	15 - 20 min	<b>F3890 303 221</b>
bianco	1 - 3 %	5 - 8 min	15 - 20 min	<b>F3890 303 222</b>
ciliegio	1 - 3 %	5 - 8 min	15 - 20 min	<b>F3890 303 223</b>
rovere	1 - 3 %	5 - 8 min	15 - 20 min	<b>F3890 303 224</b>

### Modalità d'uso:

- Applicare lo stucco su una superficie sgrassata e pulita così da migliorare l'ancoraggio.
- Prelevata la necessaria quantità di stucco aggiungere l'induritore (da acquistare a parte).
- Amalgamato si avvierà la polimerizzazione dello stucco che si verificherà dopo circa 15 - 20 minuti.