

INCOLLA-SIGILLA POLIMERO TRASPARENTE



Adesivo sigillante elastico esente da solventi e isocianati

Caratteristiche

- Reticola sotto l'influenza dell'umidità atmosferica per formare un adesivo elastico ad alte prestazioni e permanentemente flessibile
- Buona resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
- Privo di solventi e isocianati
- Tixotropico, senza colatura
- Sovverniciabile con molte pitture a base acqua e solvente (si consigliano prove preliminari)
- Permanentemente flessibile
- Incolla sul bagnato e in immersione

Allungamento A Rottura (Iso 37 Din 53504)	Base	Colore	Durezza Shore A (Din 53505)	Indurimento	Modulo Elastico Al 100% (Iso 37 Din 53504)	Modulo Elastico Al 100% Din53504	Peso Specifico	Resistenza A Trazione (Iso 37 Din 53504)	Tempi Di Indurimento	Art.
300 %	simply modified polymer	trasparente	38 a	reagisce con l'umidità	1,6 n/mm ²	0,6 n/mm ²	1,07 g/cm ³	2 n/mm ²	3/24	F3893 225 101

- Eccellente adesione senza primer su tutti i tipici materiali e substrati da costruzione e industriali
- Non macchia. Comportamento neutro, non attacca la superficie di adesione

- odore
- Colore: trasparente
- contenuto: 290ml

Certificazioni

- ISEGA Regolamento CE 1935/2004 per contatto con alimenti
- IMO Risoluzione MSC.307 (88) - Fire Testing Procedures Code (codice FTP 2010) - An. 1, part 5
- EN 15651-1/3/4 (TIPO F INT-EXT / XS3 / PW EXT-INT)
- EN45545-2 R1 e R7

Conforme a:

- LEED iEQc 4.1; Regola SCAQMD 1168; BAAQMD

Campo d'applicazione:

- Eccellente adesione senza primer su tutti i tipici materiali e substrati da costruzione e industriali
- Versatile e performante per applicazioni di incollaggio elastico e sigillatura in assemblaggio industriale, automobilistico, trasporti (autobus, roulotte, veicoli refrigerati, container), nautica, sistemi di aria condizionata e ventilazione o edilizia in genere
- Dove è richiesto un giunto flessibile o un potente adesivo elastico per materiali naturali, ferrosi e non ferrosi, diversi compositi

Modalità d'uso:

- Le superfici devono essere perfettamente pulite, asciutte e prive di polvere e grasso
- Estrudere il sigillante evitando accuratamente l'ingombro di aria
- Lisciatura e finitura devono essere eseguite entro il tempo pelle del sigillante
- La temperatura di esercizio ottimale sia per il substrato che per il sigillante è compreso tra 15°C e 25°C

Immagazzinaggio

- Stabilità allo stoccaggio in confezione originale ermeticamente chiusa tra 10°C e 25°C in locale fresco e asciutto
- Può essere conservato per 12 mesi dalla data di produzione
- Tener lontano da fonti di umidità, fonti di calore e dal contatto diretto dei raggi del sole
- Attenzione teme il gelo