

COLLE DI MONTAGGIO B4



B4 secondo DIN 68602

D4 secondo DIN EN 204

- Senza formaldeide / senza solventi
- Tixotropica
- Monocomponente a base di resina sintetica
- Ideale per: finestre, porte, mobili frigorifero, cabine doccia, fabbricazione di legni lamellari
- Si consiglia l'applicazione su entrambe le parti da incollare, nel caso di incollaggi di legni duri (esempio: quercia, faggio, frassino, e tutti i legni esotici) è assolutamente necessario
- Nel caso di incollaggio di legni duri ed esotici è consigliabile dopo l'applicazione rispettare il tempo di attesa di circa 5 minuti, in modo che la colla abbia il tempo necessario, per penetrare il legno
- La colla essiccata risulta trasparente
- Resistente all'acqua secondo B4 e D4: non necessita di alcuna miscelazione
- Tempo aperto: 10 min.
- Immagazzinaggio: 8 mesi

Consumo	Contenuto	Peso Di Pressa	Temperatura Di Pressa	Temperatura Minima Di Lavorazione	Umidità Del Legno	Umidità Dell'aria	Art.
120 - 150 g/m ²	5 kg	2 - 4 kg/cm ²	10 - 90; ottimale 80 °C	10; favorevole +20 °C	max 15; favorevole 8 - 12 %	55 %	F3893 400 6
120 - 150 g/m ²	10 kg	2-4 kg/cm ²	10/90; ottimale 80 °C	10; favorevole +20 °C	max 15; favorevole 8 - 12 %	55 %	F3893 400 61