

STUCCHI BICOMPONENTI PER LEGNO



- Prodotto a base di resine poliesteri e speciali cariche minerali con aggiunta di farina di legno
- Particolarmente consigliato per restauri di mobili antichi (rifacimento di particolari in legno) e tutto ciò che prevede l'impiego del legno (case, infissi, barche, ecc.)
- A catalisi avvenuta si può carteggiare e successivamente verniciare

Colore	Contenuto	Immagazzinaggio	Rapporto Catalisi	Tempi Di Indurimento	Tempo Di Essiccazione	Art.
chiaro	750 ml	8 mesi	1 - 3 %	5 - 8 min	15 - 20 min	F3890 303 220
scuro	750 ml	8 mesi	1 - 3 %	5 - 8 min	15 - 20 min	F3890 303 221
bianco	750 ml	8 mesi	1 - 3 %	5 - 8 min	15 - 20 min	F3890 303 222
ciliegio	750 ml	8 mesi	1 - 3 %	5 - 8 min	15 - 20 min	F3890 303 223
rovere	750 ml	8 mesi	1 - 3 %	5 - 8 min	15 - 20 min	F3890 303 224

Modalità d'uso:

- Applicare lo stucco su una superficie sgrassata e pulita così da migliorare l'ancoraggio.
- Prelevata la necessaria quantità di stucco aggiungere l'induritore (da acquistare a parte).
- Amalgamato si avvierà la polimerizzazione dello stucco che si verificherà dopo circa 15 - 20 minuti.