

## FONDI ANCORANTI BICOMPONENTI



**Art.**

**N2893 905**

### Modalità d'uso:

- Carteggiare la parte da trattare
- Dopo l'attivazione del secondo componente è necessario agitare energicamente la bomboletta per almeno 2 minuti.
- Applicare molteplici strati eseguendo movimenti a croce e rispettando una distanza di circa 15-25 cm.
- L'eventuale carteggiatura dopo l'essiccazione può essere eseguita a seconda delle esigenze e dello spessore della pellicola.
- Questo primer riempitivo bicomponente a strato spesso viene impiegato per livellare striature, graffi e profonde rugosità presenti su vari supporti, come ad esempio alluminio, lamiere zincate o nude nonché fondi originali di fabbrica.
- Offre un elevato potere riempitivo, essicca rapidamente ed è facilmente carteggiabile nonché sovra verniciabile con la maggior parte delle vernici comunemente reperibili in commercio.
- Tempo di essiccazione a 20° C: fuori polvere dopo circa 5 min., maneggiabile, dopo circa 11 min. e carteggiabile dopo circa 30 min.

- Utilizzabile su vecchi strati di vernice carteggiati, su supporti metallici
- **Adatto per grosse riparazione**
- **Prodotto stuccabile**
- Elevato potere livellante e un'ottima adesività
- Privo di isocianati
- Sovra verniciabile con tutti i sistemi con
- Vernici coprenti mono o bicomponenti
- Simile ai fondi usati in carrozzeria
- Una volta catalizzato il prodotto dura massimo 4 giorni
- Contenuto: 400 ml