

## FONDI EPOSSIDICI ANTIRUGGINE



Colore	Art.
grigio	<b>N2893 907</b>
nero	<b>N2893 907 1</b>
bianco	<b>N2893 907 2</b>

### Modalità d'uso:

- Carteggiare e eliminare l'eventuale ruggine, successivamente sgrassare e pulire a fondo le superfici da trattare.
- Agitare accuratamente la bomboletta per almeno 2 min. da quando si sentono le sfere di miscelazione.
- Applicare con una distanza di spruzzatura di 15-20 cm. In caso di applicazione di due o più mani è opportuno rispettare un tempo di sovrapposizione di 3 min.

- Fondo epossidico ad alta adesività per tutti i metalli e materiali plastici (eccetto PE e PP), compreso VTR
- **Adatto per le riparazioni di piccole entità**
- L'effetto isolante contro l'umidità garantisce un'eccellente protezione dalla ruggine
- Capacità coprente elevata
- Altissima capacità riempitiva, grazie al 23,1% di sostanza solida
- Rapida essiccazione
- Applicazione bagnato su bagnato
- Epoxy è fuori polvere dopo 6 min., maneggiabile dopo 15 min. e carteggiabile dopo 20 min.
- Tali tempi di essiccazione si riferiscono ad una pellicola secca spessa 30 µm e ad una temperatura ambiente di 20° C
- Sovraverniciabile con tutte le comuni vernici di copertura 1K e 2K a base d'acqua o di solvente
- Resistente alla temperatura fino a +95°C
- Risultati di verniciatura professionali
- Conforme a DIN 53150

