

## ADESIVO CIANOACRILATO BICOMPONENTE K2



**Art.**

**N2700 25 10**

### Modalità d'uso:

- Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grassi. Applicare il miscelatore sulla doppia siringa e scartare il primo centimetro del materiale miscelato. Solo dopo questa operazione si potrà quindi applicare il prodotto su una delle due superfici da incollare. L'assemblaggio dei pezzi deve avvenire entro max 1 minuto. Dopo l'applicazione si hanno a disposizione circa 5-60 secondi (a seconda del materiale) per il posizionamento dei pezzi.

### Adesivo cianoacrilato istantaneo bicomponente

- Eccezionale forza adesiva su svariati materiali, come ad esempio materie plastiche, gomma, metalli, cuoio, ecc.
- Può essere impiegato per incollare componenti con differenti o indefinibili fessure d'incollaggio spesse fino a 6 mm
- La sua consistenza gelatinosa previene lo sgocciolamento ed è ideale per eseguire rapidamente riparazioni di emergenza di qualsiasi tipo
- Incollaggio trasparente di PMMA (polimetilmetacrilato)
- Tixotropico
- Senza gocciolamento
- Elevata resistenza agli urti
- Tempo di applicazione (prodotto miscelato): max. 5 minuti
- Maneggiabilità: dopo 20 – 80 secondi
- Indurimento completo: dopo 24 ore
- Resistente alle temperature da -40 °C a +80 °C (brevemente fino a +120°C)
- Colore: trasparente
- Contenuto: 10 g