

STUCCO MONOCOMPONTE ESSICAZIONE RAPIDA



Art.

F3893 501

Modalità d'uso:

- Preparare le superfici da incollare eliminando la polvere, l'umidità, lo sporco e le parti friabili o incoerenti. Per i metalli generalmente è sufficiente un'abrasione meccanica o sabbatura seguita da uno sgrassaggio con acetone. Nell'incollaggio di manufatti in compositi non occorre nessuna preparazione specifica, fatto salvo la pulizia con acetone. Nel caso di superfici plastiche è importante verificare la resistenza al solvente che si intende utilizzare. Generalmente è consigliabile una leggera abrasione al fine di eliminare il gloss e successiva pulizia con alcool.
- **ATTENZIONE!** Non idoneo per l'incollaggio di polietilene, polipropilene, PTFE e materiali morbidi in genere.
- Se la lavorazione viene interrotta per più di 2 minuti, sostituire il beccuccio di miscelazione

Per l'incollare acciaio, alluminio, acciaio inox, acciaio zincato, rame, ottone

- Adesivo epossidico bicomponente a rapido indurimento
- Riparazioni rapide anche a temperature prossime a 0°C.
- Facilmente levigabile una volta indurito
- Con la pistola d'estrusione Art. F3893 302 004 (da acquistare a parte) si ottiene, automaticamente, il corretto rapporto di miscelazione 1:1
- Indurimento a temperatura ambiente
- L'indurimento completo si ottiene dopo 24 ore dall'applicazione, l'incollaggio può comunque considerarsi completo dopo 2 ore. Il manufatto può essere facilmente maneggiato anche dopo 30 minuti. Con indurimento a caldo le migliori prestazioni si ottengono con un incollaggio a 40°C per alcune ore.
- Tempo di immagazzinamento: 12 mesi in luogo fresco e asciutto in confezioni originali sigillate
- Colore: giallo paglierino
- Contenuto: 50 ml