

SILICONI LATTONERIA



Prodotto a norma UNI ISO 11600

Caratteristiche:

- Buona adesione su lamiera zincata e preverniciata, ferro, alluminio, banda stagnata, piombo, bronzo, rame, ottone, etc.
- Applicabile su materiali porosi e non porosi
- Essendo neutro non emana odori fastidiosi durante la fase di indurimento
- Non intacca le superfici metalliche o eventuali trattamenti di verniciatura
- Indicato per applicazioni interne ed esterne
- Elasticità permanente nel tempo
- Non indicato per incollaggi statici

Campo d'applicazione:

- Particolarmente idoneo per la sigillatura di elementi metallici nei lavori di lattoneria, carpenteria e nell'edilizia generale
- NON indicato per incollaggi statici

Caratteristiche	Art. F3890 178 3
Allungamento A Rottura	500 %
Allungamento Massimo D'esercizio	25 %
Base Chimica	polimero siliconico alcossi
Colore	testa di moro
Contenuto	310 ml
Durezza Shore A	30
Immagazzinaggio	12 mesi
Modulo Elastico Al 100%	0,44 n/mm ²
Modulo Elastico Al 100% Din53504	0,44 n/mm ²
Peso Specifico	1,36 g/cm ³
Recupero Elastico	80 %
Resistenza A Trazione	1,11 n/mm ²
Reticolazione	neutra
Temperatura Applicazione	5/40 °C
Temperatura D'esercizio	-40/150 °C
Tempi Di Indurimento	2,5 /24 mm/h
Tempo Formazione Pellicola (Filmazione)	20 min

Modalità d'uso:

- Pulire, sgrassare ed asciugare la superficie.
- Nei punti di sovrapposizione della lamiera, formare un cordone di sigillante da ca. 1 cm.
- Sovrapporre le lamiere esercitando una leggera pressione.
- Applicare un altro cordone di sigillante e lisciare.
- Forare la lamiera e applicare i rivetti.
- Applicare il sigillante sui rivetti e lisciare.
- Pulire gli attrezzi ed eventuali sbavature di sigillante non indurito con Pulitore per silicone Art. F3893 119. Il sigillante siliconico indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Immagazzinamento:

- Stabilità allo stoccaggio in confezione originale ermeticamente chiusa a +20°C: 12 mesi dalla data di produzione

Attenzione:

- Teme il gelo.

Avvertenze:

- Sigillature con silicone neutro non sono sopravverniciabili.
- Nel caso di contatto accidentale con gli occhi, risciacquare con acqua e consultare il medico.