

NASTRI SIGILLANTI AUTOESPANDENTI



Larghezza	Spessore	Larghezza Del Giunto	Lunghezza	Pezzi Per Confezione	Art.
10 mm	2 mm	2 - 4 mm	12,5 m	11 pz	F3875 110 004
15 mm	4 mm	4 - 8 mm	8 m	7 pz	F3875 115 008
15 mm	6 mm	6 - 10 mm	5,6 m	7 pz	F3875 115 010
20 mm	8 mm	8 - 14 mm	4,3 m	5 pz	F3875 120 014

Campo d'applicazione:

- Idoneo per metallo, legno, pietre, cemento, vetro, PVC duro, Plexiglas, cartongesso, vetroresina, ecc.
- Sigillatura di giunti di dilatazione nelle costruzioni edili, prefabbricati, serramenti, cassonetti a muro, pareti divisorie, pannelli coibentati, coperture serre, latteneria in legno e metallo, pannelli solari, ecc.
- Costruzione container, impianti di climatizzazione, condutture aria, ecc.

Modalità d'uso:

Modo d'uso:

1. Togliere la striscia protettiva del nastro, posare il nastro
2. Il nastro si espande da solo progressivamente
3. Sigillatura del giunto con compensazione delle irregolarità, non serve applicare altro sigillante

Importante

- La schiuma è trattata con impregnante acrilico che la rende leggermente appiccicosa in modo che dopo l'espansione aderisca anche sul lato opposto. Per questo motivo non è indicato l'utilizzo come guarnizioni fra parti mobili per esempio porte, finestre, coperchi apribili, ecc.



Attenzione

- Il ritorno allo stato originale di produzione, cioè l'espansione dopo lo svolgimento del rotolo, NON è soggetto ad una specifica determinata, e si basa su dati approssimativi. La velocità di espansione dipende dal tempo di stoccaggio e dalla temperatura ambientale. Più lungo è lo stoccaggio e più bassa è la temperatura, più lentamente avviene l'espansione.

Nastro sigillante autoespandente

- Evita la formazione di muffe negli interspazi
- Adesivo acrilico su un lato, aderisce sul sottofondo evitando che si sposti
- Non necessita pretrattamenti con Primer
- Compatibile con tutti i sigillanti e pitture
- Sigilla compensando eventuali tolleranze del giunto
- Permette un lavoro rapido e pulito
- Isola da vento, polvere, pioggia
- Isolamento termico tra serramento e appoggio al muro
- Ammortizza vibrazioni e segue le dilatazioni

valori indicativi	
temp. ambiente	tempo espansione totale
0°C	5 giorni
+10°C	24 ore
+20°C	45 minuti
+30°C	10 minuti



base	schiuma poliuretano espansa fine a cellule aperte
adesivo	acrilico
colore	antracite
temperatura di lavorazione	da +5°C a +50°C
resistenza termica	da -30°C a +90°C
impermeabilità-tenuta alla pioggia battente	300 Pascal *
EN 1027 - DIN 18542-BG2	
classe di infiammabilità DIN 4102	B2 *
stoccaggio	12 mesi