

NASTRI AUTOESPANDENTI BG1



Schiuma impregnata pre-compressa con lato adesivo per facilitare l'applicazione

- Isolamento termico ed acustico
- Impermeabile ad acqua e resistente alla pressione del vento in funzione della compressione
- Facile da applicare, non macchia i lati del giunto
- Nessun primer e finiture richiesti
- Permeabile al vapore, tenuta stagna contro la pioggia battente e resistente al vento
- Resistente ai raggi UV
- Isolante termico e acustico
- Utilizzato anche per superfici non uniformi si adatta ai diversi substrati
- Soddisfa le esigenze secondo IN4108 (EnEv) e le raccomandazioni del montaggio RAL
- 10 anni di garanzia funzionale (secondo le condizioni del produttore, disponibile su richiesta)
- Colore: nero

Campo di applicazione:

- Riempimento di giunti di costruzioni, prefabbricati, mattoni, calcestruzzo
- Sigillatura tra telaio e parete
- Adatto per sigillature esposte a pioggia e vento
- Può essere usato per applicazioni all'esterno
- Particolarmente indicate per sigillature esposte a pioggia e vento su cemento, legno, metallo e mattoni

Larghezza	Larghezza Del Giunto	Lunghezza	Art.
10 mm	1-3 mm	12,5 m	F3875 021 01
15 mm	2-4 mm	10 m	F3875 021 51
15 mm	3-7 mm	8 m	F3875 021 52
15 mm	5-10 mm	5,6 m	F3875 021 54
15 mm	7-12 mm	4,3 m	F3875 021 55
15 mm	8-15 mm	3,3 m	F3875 021 58
20 mm	5-10 mm	5,6 m	F3875 022 04
20 mm	7-12 mm	4,3 m	F3875 022 05
20 mm	2-4 mm	10 m	F3875 022 01
30 mm	5-10 mm	5,6 m	F3875 023 04

Dati tecnici

classificazione secondo DIN 18542:2020	BG1
coefficiente di permeabilità dell'aria (nel giunto) EN 12114	$a \leq 1,0 \text{ m}^2/\text{h.m. (daPa)n}$
impermeabilità alla pioggia battente (in un giunto) EN 1027	$\geq 750 \text{ Pa}$
isolamento termico EN 12667	$\leq 0,046 \text{ W/m.K}$
permeabilità al vapore acqueo (Sd) EN ISO 12572	$\leq 0,5 \text{ m con larghezza di } 30 \text{ mm (= permeabilità al vapore)}$
permeabilità al vapore acqueo (μ) DIN EN ISO 12572	≤ 100
resistenza alla temperatura DIN 18542	da -20°C a +80°C
temperatura di applicazione	da 1°C a +35°C
classe di resistenza al fuoco DIN 4102	B1