

## NASTRI MULTIFUNZIONE



**Nastro sigillante autoespandente multifunzionale per la posa dei serramenti**

- Prodotto multifunzione: serve a sigillare dall'aria e dalla pioggia battente le fughe di porte e finestre, mantenendo le sue caratteristiche termoisolanti su tutta la profondità
- Testato BG1 e BGR secondo DIN 18542
- Resistente ai raggi UV e alle intemperie
- Basse emissioni EC-1 PLUS
- Con lato adesivo per facilitare l'applicazione
- Non macchia i profili dei serramenti
- Tenuta durevole e di lunga durata
- Garanzia di 10 anni di funzionamento (alle condizioni del produttore)

| Larghezza | Larghezza Del Giunto | Lunghezza | Art.                |
|-----------|----------------------|-----------|---------------------|
| 30 mm     | 5-10 mm              | 5,6 m     | <b>F3875 130 51</b> |
| 30 mm     | 7-15 mm              | 4,3 m     | <b>F3875 130 71</b> |
| 54 mm     | 5-10 mm              | 5,6 m     | <b>F3875 154 5</b>  |

### Campo d'applicazione:

- Installazione e pose dei serramenti
- Sigillatura elastica dei giunti di connessione ed espansione per lavori di muratura, elementi prefabbricati, calcestruzzo, pannelli compositi in alluminio, costruzioni per tetti, ecc.
- Impermeabilizzazione sicura e semplice dei giunti finestre e porte, permettendo anche di risparmiare

| Dati tecnici                                                             |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| coefficiente di permeabilità dell'aria (nel giunto) EN 12114             | $a \leq 1,0 \text{ m}^3/(\text{h.m.}(\text{daPa})^{2/3})$                                                                           |
| impermeabilità alla pioggia battente (in giunto) / EN 1027               | $\geq 600 \text{ Pa}$                                                                                                               |
| isolamento termico EN 12667                                              | $0,048 \text{ W/m.K}$                                                                                                               |
| permeabilità al vapore acqueo (5d) EN ISO 12572                          | $\leq 0,5 \text{ m con larghezza di } 20 \text{ mm (= permeabilità al vapore)}$                                                     |
| fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo DIN EN ISO 12572 | $\leq 100 (\mu)$                                                                                                                    |
| coefficiente di trasmissione del calore DIN 4108-3                       | $0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}) / 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}) / 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ |
| profondità profilo finestra 70 mm / 80 mm / 90 mm                        |                                                                                                                                     |
| resistenza alla temperatura DIN 18542                                    | $-30^\circ\text{C a } +80^\circ\text{C}$                                                                                            |
| classe di resistenza al fuoco DIN 4102                                   | B1                                                                                                                                  |